



Epifanes Eiglans Blank

Sneldrogende, slijtvaste ééncomponent interieurvernis op basis van poly-urethaan/alkydhars. Zeer aangename zijdeglans, mooie uitvloeiing en goed bestand tegen water en spatten van alcohol en huishoudchemicaliën.

Toepassingsgebieden:

Als zijdeglanzende interieurvernis over één- en tweecomponenten hoogglans vernissen.
Onderhoud van bestaande één- en tweecomponenten interieursystemen.

Verdunning	Kwast - Epifanes Verfverdunding. Spuut - Epifanes 1-C Spuitverdunding
Overschilderbaar	Na 12 uur bij 18°C.
Uitstrijkvermogen	Circa 13 m ² per liter @ 30 µm droge laagdikte
Verpakking	500ml. – 1000ml. – 5000ml.
Kleur	transparant amber

Eéncomponent zijdeglans interieursysteem op kaal hout

Na voorbehandeling:

stap	Product	Aantal lagen	Verdunnen met	%	Droogtijd per laag bij 18° C.	Schuren met	Opmerkingen
1	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfverdunding	50	24 uur	220 droog	De natte laag eventueel inschuren met 220 waterproof schuurpapier zonder water en vervolgens afmetten.
2	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfverdunding	25	24 uur	220 droog	Handmatig schuren in de nerfrichting.
3	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfverdunding	15	24 uur	280 droog	Handmatig schuren in de nerfrichting.
4	EPIFANES Eiglans blank	2	EPIFANES Verfverdunding	0-5	24 uur	400 nat	Handmatig schuren in de nerfrichting.
	totaal aantal lagen	5					

Opmerking: Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal de houtnerf sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst een hoogglans aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als alternatief voor de Epifanes Vernis kunnen ook 4-5 lagen Epifanes Rapidclear of 3 lagen Epifanes Hardhoutolie worden aangebracht.