

Trilux 33 (Professional)

Antifouling

Hoogwaardige Antifouling in heldere Kleuren



PRODUCTBESCHRIJVING

Trilux 33 (Professional) is een high performance antifouling met heldere kleuren. Geformuleerd met Biolux Technology® om een betere bescherming te bieden. De trage polijstende formule helpt laagdikte opbouw voorkomen en heeft een effectieve aangroeiwerende werking voor tenminste 18 maanden. Geschikt voor alle ondergronden inclusief aluminium, Trilux 33 (Professional) heeft nu een lager VOS-gehalte hetgeen jachtwerfen helpt om de emissie van oplosmiddelen te verminderen.

* Geschikt voor alle oppervlakken inclusief aluminium en brons.

* Geschikt voor propellers en boottops.

* UITSLUITEND voor professioneel gebruik

* In Nederland: uitsluitend voor gebruik op jachten > 25 meter

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YBA064-White, YBA065-Navy, YBA067-Black, YBA069-Red, YBA070-Green, YBA071-Blue, YBA072-Grey Niet alle kleuren of verpakkingsgrootte zijn beschikbaar in alle landen.
Eindlaag:	Mat
Specifieke dichtheid:	1.6
Volume % vaste stof:	55%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	390 g/ltr.
Verpakkingsgrootte:	5L, 20L

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

	Droging			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Kleefvrij	2 uur	1.5 uur	1.5 uur	1 uur
Tewaterlatingstijd	24 uur	24 uur	8 uur	6 uur

Noot: maximale onderdompeling tijden is 6 maanden bij alle temperature. Als de maximale tewaterlatingstijd is overschreden, dient het oppervlak voor de tewaterlating met leidingwater onder hogedruk afgespoten of nat geschuurd te worden met schuurpapier in de grofte P180-P240.

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Overschilderen met	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Trilux 33	24 uur	onbep.	16 uur	onbep.	6 uur	onbep.	4 uur	onbep.

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling:	GROOT ONDERHOUD: De 1e laag Trilux 33 (Professional) altijd aanbrengen over een aanbevolen primer systeem. Het oppervlak van de primer moet droog en vrij zijn van alle vormen van vervuiling (olie, vet, zout, enz) en met Trilux 33 (Professional) overschilderd worden binnen de gespecificeerde overschildertijd van de primer. REPARATIE EN OPWAARDEREN VAN ERKENDE SYSTEMEN: Ontvet het oppervlak. Reinig het gehele oppervlak door gecontroleerd hogedruk waterwassen (3000 psi./211 bar). De gecorrodeerde oppervlakken voorbehandelen en behandelen met een aanbevolen primer (Primocon). PRIMEREN: De voorbehandeling voor kale oppervlakken staat omschreven in de productbeschrijving van de betreffende primer. POLYESTER (gelcoat): Primer met Gelshield 200 voor osmose bescherming of Primocon STAAL/IJZER/LOOD/HOUT/ALUMINIUM/LICHTMETAAL: Primer met Interprotect of Primocon.
Methode:	Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is. Trilux 33 (Professional) aanbrengen binnen de overschildertijden zoals gespecificeerd op het productlabel van de primer. Breng een extra laag aan op plaatsen met zware belasting zoals waterlijn, boeg, voorkant kiel en roerbladen. Noot: Maximum tewaterlatingstijd is 6 maanden. Als de verflaag langer dan 6 maanden overstaat, dan dient het oppervlak voor de tewaterlating met leidingwater onder hogedruk afgespoten of nat geschuurd te worden met schuurpapier in de grofte P180-P240.
Tips:	Mengen: Voor gebruik goed doorroeren. Verdunning: Verdunning No.3. Verdunnen: Verdunnen wordt niet aanbevolen. Reiniger: Verdunning No.3. Airless spuitapplicatie (uitsluitend voor professioneel gebruik): Druk: 176-210 bar. Tip: 517-521.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale International vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2015.

Trilux 33 (Professional)

Antifouling

Hoogwaardige Antifouling in heldere Kleuren



	Anders: Zorg ervoor dat alle berekende verf wordt aangebracht, al zou dat betekenen dat er een extra laag aangebracht moet worden. Voor een goede performance is het belangrijk dat de correcte laagdikte wordt aangebracht.
Enkele belangrijke punten:	Als Trilux 33 (Professional) een lange periode heeft drooggestaan, b.v. gedurende de winter, dient het voor de tewaterlating met leidingwater onder hogedruk afgewassen te worden. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35° te zijn. Producttemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. De temperatuur van het oppervlak dient 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt en maximaal 35°C.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Geschikt voor gebruik op alle oppervlakken, inclusief met primer voorbehandelde aluminium/lichtmetaal en verzinkte oppervlakken. Kan direct over de meeste typen antifouling aangebracht worden, mits ze in goede conditie zijn. Behandel met Primocon, Gelshield 200 of Interprotect. Raadpleeg voor meer details over bruikbaarheid, de technische dienst van International.
Aantal lagen:	Airless applicatie: 2 lagen. Met de roller: 3 lagen.
Rendement:	Spuitapplicatie: (Practisch) - 4.3 m²/lt Kwast/Roller: (Praktisch) - 8.3 m²/lt
Aanbevolen DLD per laag	90 micron droog spuitapplicatie 60 micron droog met roller/kwast
Aanbevolen NLD per laag	164 micron nat spuitapplicatie 109 micron nat met roller
Applicatie Methode:	Airless Spray, Kwast, Nylon vachtroller. Spuitapplicatie adviseren wij alleen voor de professionele applicateurs die beschikken over de juiste applicatie- en beschermingsmiddelen.

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag	ALGEMEEN: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Trilux 33 (Professional) te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! TRANSPORT: Het product dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten bus bewaard te worden.
Veiligheid	ALGEMEEN: Bevat biociden. Antifouling mag uitsluitend nat geschuurd worden. Oude antifouling nooit droog schuren of afbranden. Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfstantanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige materialen mogen niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
BELANGRIJKE GEGEVENS	<i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.</i>

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale International vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2015.